

**Beschichtungsstoffe- Bestimmung der Beständigkeit gegen Flüssigkeiten  
Tropf-/ Fleckenverfahren DIN EN ISO 2812- 4**

Auftrags-Nr.: 20/2457  
 Artikel: Ambra-K. 30930-056  
 Handelsname: 22036 Ambra X Deligard  
 Partie:  
 Stück Nr.: 1551  
 Farbe:  
 Beurteilung nach DIN EN ISO 4628-1 und DIN EN ISO 4628-2

Desinfektionsmittel Konzentration	Beurteilung nach ISO 4628-1 (4 Stunden)			Beurteilung nach ISO 4628-2 ( 4 Stunden)			Beurteilung nach ISO 4628-1 (24 Stunden)			Beurteilung nach ISO 4628-2 (24 Stunden)		
	Menge der Schäden	Größe der Schäden	Intensität der Veränderung	Größe der Blasen	Menge der Blasen	Menge der Schäden	Größe der Schäden	Intensität der Veränderung	Menge der Schäden	Größe der Blasen	Größe der Blasen	Menge der Blasen
Dismozon pur 0,75 %	Tropftest Desinfektionsmittel	0	0	0-1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wischtest Desinfektionsmittel	0	0	0-1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tropftest Dem. Wasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wischtest Dem. Wasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bemerkung	Tropfenreste vom Desinfektionsmittel und dem. Wasser mit Watte entfernt										
Apesin AP 100 0,5%	Tropftest Desinfektionsmittel	0	0	0-1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wischtest Desinfektionsmittel	0	0	0-1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tropftest Dem. Wasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wischtest Dem. Wasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bemerkung	Tropfenreste vom Desinfektionsmittel und dem. Wasser mit Watte entfernt										

Desinfektionsmittel Konzentration	Beurteilung nach ISO 4628-1 (4 Stunden)			Beurteilung nach ISO 4628-2 (4 Stunden)		Beurteilung nach ISO 4628-1 (24 Stunden)			Beurteilung nach ISO 4628-2 (24 Stunden)	
	Menge der Schäden	Größe der Schäden	Intensität der Veränderung	Größe der Blasen	Menge der Blasen	Menge der Schäden	Größe der Schäden	Intensität der Veränderung	Größe der Blasen	Menge der Blasen
Lysoformin 3,0 %	Tropfentest	0	0	0	0	0	0	0-1	0	0
	Desinfektionsmittel									
	Wischtest	0	0	0-1	0	0	0	0-1	0	0
	Desinfektionsmittel									
	Tropfentest Dem. Wasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wischtest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dem. Wasser										
Bemerkung	Tropfenreste vom Desinfektionsmittel und dem. Wasser mit Watte entfernt									
Helipur 1,0 %	Tropfentest	0	0	0-1	0	0	0	0	0	0
	Desinfektionsmittel									
	Wischtest	0	0	0-1	0	0	0	0	0	0
	Desinfektionsmittel									
	Tropfentest Dem. Wasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wischtest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dem. Wasser										
Bemerkung	Tropfenreste vom dem. Wasser mit Watte entfernt									
Kohrsolin FF 0,5%	Tropfentest	0	0	0-1	0	0	0	0	0	0
	Desinfektionsmittel									
	Wischtest	0	0	0-1	0	0	0	0	0	0
	Desinfektionsmittel									
	Tropfentest Dem. Wasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wischtest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dem. Wasser										
Bemerkung	Tropfenreste vom dem. Wasser mit Watte entfernt									

Desinfektionsmittel Konzentration	Beurteilung nach ISO 4628-1 (4 Stunden)				Beurteilung nach ISO 4628-2 (4 Stunden)			Beurteilung nach ISO 4628-1 (24 Stunden)			Beurteilung nach ISO 4628-2 (24 Stunden)	
	Menge der Schäden	Größe der Schäden	Intensität der Veränderung	Größe der Blasen	Menge der Blasen	Menge der Schäden	Größe der Schäden	Intensität der Veränderung	Größe der Blasen	Menge der Blasen	Größe der Blasen	Menge der Blasen
Ethanol/Propanol 65%	Tropfenfest Desinfektionsmittel	0	0	0-1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wischtest Desinfektionsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tropfenfest Dem. Wasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wischtest Dem. Wasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bemerkung	Tropfenreste vom dem. Wasser mit Watte entfernt										
Incidin Rapid ersetzt Incidin perfect 3,0%	Tropfenfest Desinfektionsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wischtest Desinfektionsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tropfenfest Dem. Wasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wischtest Dem. Wasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bemerkung	Tropfenreste vom dem. Wasser mit Watte entfernt										
Terralin protect 0,5%	Tropfenfest Desinfektionsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wischtest Desinfektionsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tropfenfest Dem. Wasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wischtest Dem. Wasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bemerkung	Tropfenreste vom dem. Wasser mit Watte entfernt										

20/2457 Ambra-K. / Handelsname: 22036 Ambra X Deligard

# Bewertung laut DIN EN ISO 4628-1

**Tabelle 1 — Kennwerte zum Bewerten der Menge von Schäden**

Kennwert	Menge der Schäden
0	keine, d. h. keine erkennbaren Schäden
1	sehr wenige, d. h. kleine, gerade noch signifikante Anzahl von Schäden
2	wenige, d. h. kleine, aber signifikante Anzahl von Schäden
3	mäßig viele Schäden
4	Schäden in beträchtlicher Anzahl
5	sehr viele Schäden

**Tabelle 2 — Kennwerte zum Bewerten der Größe von Schäden**

Kennwert	Größe der Schäden <sup>a</sup>
0	nicht sichtbar bei 10facher Vergrößerung
1	nur sichtbar bei bis zu 10facher Vergrößerung
2	gerade sichtbar mit bloßem Auge (auf Normalichtigkeit korrigiertes Sehvermögen)
3	deutlich sichtbar mit bloßem Auge (auf Normalichtigkeit korrigiertes Sehvermögen) (bis zu 0,5 mm)
4	Bereich 0,5 mm bis 5 mm
5	größer als 5 mm
a	Falls in den Folgeteilen von ISO 4628 nicht anders festgelegt.

**Tabelle 3 — Kennwerte zum Bewerten der Intensität von Veränderungen**

<b>Kennwert</b>	<b>Intensität der Veränderung</b>
0	nicht verändert, d. h. keine wahrnehmbare Veränderung
1	sehr gering, d. h. gerade wahrnehmbare Veränderung
2	gering, d. h. deutlich wahrnehmbare Veränderung
3	mittel, d. h. sehr deutlich wahrnehmbare Veränderung
4	stark, d. h. ausgeprägte Veränderung
5	sehr starke Veränderung