



LABORATOIRE CENTRAL  
MESURES PHYSIQUES ET SCIENCES DE L'INCENDIE  
SCIENCES DU FEU ET D'ÉLECTRICITÉ

**PROCÈS-VERBAL DE CLASSEMENT  
DE RÉACTION AU FEU D'UN MATÉRIAU**  
PRÉVU À L'ARTICLE 5 DE L'ARRÊTÉ DU 21 NOVEMBRE 2002

**Valable 5 ans à partir de la date de délivrance**

**PROCÈS-VERBAL N° 20/18137**

**et annexes de 6 pages**

**Matériau présenté par :** DELIUS GMBH & CO. KG  
GOLDSTRASSE 16-18  
33602 BIELEFELD  
ALLEMAGNE

**Marque commerciale :** BOND DIMOUT

**Description sommaire :** Tissu bandes coloris chiné deux tons et bandes motif chevrons coloris deux tons alternées et parallèles, face opposée coloris uni. Coloris ton sur ton.

**Composition globale :** 100 % Polyester FR.

**Masse au mètre carré :** 275 grammes environ.

**Épaisseur :** 0,67 millimètres en moyenne.

**Coloris :** Divers.

**Nature des essais :** Essais au brûleur électrique et essais complémentaires


**Classement :** **M1**

**Durabilité du classement :** **Non limitée a priori**

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé n° 20/18137 du 16/03/2020.  
Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Fait à Paris, le 16/03/2020

Pour le Directeur,  
le chef du pôle mesures physiques et sciences de  
l'incendie

  
Jean-Pierre ORAZY



Le responsable technique

  
Jennifer CHERON



LABORATOIRE CENTRAL  
MESURES PHYSIQUES ET SCIENCES DE L'INCENDIE  
SCIENCES DU FEU ET D'ÉLECTRICITÉ

## RAPPORT D'ESSAI DE RÉACTION AU FEU D'UN MATÉRIAU

PRÉVU À L'ARTICLE 5 DE L'ARRÊTÉ DU 21 NOVEMBRE 2002

Valable 5 ans à partir de la date de délivrance

### RAPPORT D'ESSAI N° 20/18137

ANNEXES

### Sommaire

1 BUT DES ESSAIS	3
2 PROVENANCE ET CARACTÉRISTIQUES DES ÉCHANTILLONS	3
3 MODALITÉS DES ESSAIS ET RÉSULTATS	4
4 OBSERVATIONS CONCERNANT LES ESSAIS	7

NOTA : Ce rapport d'essai atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
Liberté Égalité Fraternité

LABORATOIRE CENTRAL DE LA PRÉFECTURE DE POLICE - 39 bis, rue de Dantzig - 75015 PARIS – Std. 33(0)1 55 76 24 15  
<http://www.prefecturedepolice.paris> – mël : [pp-labcent@interieur.gouv.fr](mailto:pp-labcent@interieur.gouv.fr)

*La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.*

## 1 BUT DES ESSAIS

Les essais auxquels se rapporte le procès-verbal de même numéro ont pour but de déterminer le classement de réaction au feu des matériaux d'aménagement, conformément à l'article 3 et annexe 2 de l'arrêté du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 21 novembre 2002 (J.O. du 31 décembre 2002) modifié.

## 2 PROVENANCE ET CARACTÉRISTIQUES DES ÉCHANTILLONS

### 2.1 Demandeur

DELIUS GMBH & CO. KG  
GOLDSTRASSE 16-18  
33602 BIELEFELD  
ALLEMAGNE

### 2.2 Producteur

DELIUS GMBH & CO. KG  
GOLDSTRASSE 16-18  
33602 BIELEFELD  
ALLEMAGNE

### 2.3 Distributeur

Non communiqué

### 2.4 Marque commerciale

BOND DIMOUT

### 2.5 Caractéristiques attestées par le demandeur

Composition : 100 % Polyester FR ;  
Masse au mètre carré : 275g/m<sup>2</sup> environ ;  
Densité : chaîne : environ 118 fils/cm, 75 D ;  
trame : environ 40 fils/cm, 400 D + 150 D ;  
Ignifugation : Non ;  
Utilisation : en pose libre (rideau, tenture, ...).

### 2.6 Caractéristiques constatées par le laboratoire

Composition : 100 % Polyester FR ;  
Masse au mètre carré : 275 g/m<sup>2</sup> déterminée sur des échantillons de 100 cm<sup>2</sup> ;  
Épaisseur : 0,67 mm en moyenne ;  
Coloris testés : Marron (7551 256), Gris (5551 256) , Beige/écru (1550 256) ;  
Motif : une face bandes coloris chiné à deux tons, coloris ton sur ton (largeur 8,5 centimètres environ) et bandes motif chevrons coloris à deux tons, coloris ton sur ton, alternées et parallèle, face opposée coloris uni même ton avec bandes tissage chevron (motif en relief) et lisse alternées et parallèles.

Échantillons déposés le 26 février 2020. Échantillons découpés par le laboratoire.  
Essais effectués le 10 mars 2020.

### **3 MODALITÉS DES ESSAIS ET RÉSULTATS**

#### **MODALITÉS DES ESSAIS**

##### **ESSAI PRINCIPAL :**

- **Essai au brûleur électrique (norme NF P 92-503 - décembre 1995)**

##### **ESSAIS COMPLÉMENTAIRES :**

- **Essai de persistance de flamme (norme NF P 92-504 - décembre 1995)**
- **Essai pour matériaux thermofusibles (norme NF P 92-505 - décembre 1995)**

#### **CONDITIONNEMENT DES ÉPROUVETTES**

Les éprouvettes sont conditionnées, avant essai, dans une enceinte à  $23\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$  et  $50\% \pm 5\%$  d'humidité relative pendant 7 jours ou jusqu'à obtention d'une masse constante. La masse est considérée constante quand deux pesées successives à 24 heures d'intervalles ne diffèrent pas de plus de 0,1% ou de 0,1 g.

## RÉSULTATS DES ESSAIS

## BRÛLEUR ÉLECTRIQUE

Caractéristiques des éprouvettes	Référence des échantillons	10/EC1460	10/EC1461	10/EC1462	10/EC1463
	Masse (en g)	30,8	30,5	31,0	30,2
	Dimensions (en mm)	180 × 600	180 × 600	180 × 600	180 × 600
	Épaisseur (en mm)	0,66	0,65	0,7	0,66
	Face	Bandes parallèles chiné et motif chevrons	Bandes parallèles chiné et motif chevrons	Unie	Unie
	Coloris	Marron (7551 256)	Beige/écru (1550 256)	Gris (5551 256)	Marron (7551 256)
	Sens	Chaîne	Trame	Chaîne	Trame
Résultat des essais	Inflammations à (secondes)	Néant	Néant	Néant	Néant
	Durée de l'inflammation (secondes)	Néant	Néant	Néant	Néant
	Durée de l'inflammation supérieure à 5 secondes	NON	NON	NON	NON
	Chutes de gouttes et/ou débris enflammés	NON	NON	NON	NON
	Chutes de gouttes non enflammées	OUI	OUI	OUI	OUI
	Zones en ignition	NON	NON	NON	NON
	Largeur maximale de la zone détruite entre 450 et 600 mm	-	-	-	-
	Longueur de la zone totalement détruite ou carbonisée en mm	160	140	175	135

Valeur moyenne des largeurs maximales détruites entre 450 à 600 mm (en mm)	0
Valeur moyenne des longueurs totalement détruites ou carbonisées (en mm)	153

**PERSISTANCE DE FLAMME**

<b>Caractéristiques des éprouvettes</b>	<b>Référence des échantillons</b>	10/EC1464	10/EC1465	10/EC1466	10/EC1467
	<b>Masse (en g)</b>	30,2	30,5	31,0	30,2
	<b>Dimensions (en mm)</b>	460 × 230	460 × 230	460 × 230	460 × 230
	<b>Épaisseur (en mm)</b>	0,66	0,65	0,7	0,66
	<b>Face</b>	Bandes parallèles unies et motif chevron	Bandes parallèles unies et motif chevrons	Unie	Unie
	<b>Coloris</b>	Marron (7551 256)	Beige/écru (1550 256)	Gris (5551 256)	Marron (7551 256)
	<b>Sens</b>	Chaîne	Trame	Chaîne	Trame
<b>Résultats des essais</b>	<b>Nombre d'inflammation de moins de 2 s</b>	10	10	10	10
	<b>Nombre d'inflammations entre 2 et 5 s</b>	0	0	0	0
	<b>Nombre d'inflammations de plus de 5 s</b>	0	0	0	0
	<b>Chute de gouttes ou débris enflammés</b>	NON	NON	NON	NON

Phénomènes observés : *Émission de légère fumée grise*

**ESSAIS POUR MATÉRIAUX THERMOFUSIBLES**

<b>Caractéristiques des éprouvettes</b>	<b>Référence des échantillons</b>	10/EC1468	10/EC1469	10/EC1470	10/EC1471
	<b>Masse (en g)</b>	3.2	3.0	3.2	3.2
	<b>Nombre d'éprouvettes superposées</b>	2	2	2	2
	<b>Épaisseur des éprouvettes superposées</b>	1,32	1.3	1.4	1.32
	<b>Face</b>	Bandes parallèles unies et motif chevron	Bandes parallèles unies et motif chevrons	Unie	Unie
	<b>Coloris</b>	Marron (7551 256)	Beige/écru (1550 256)	Gris (5551 256)	Marron (7551 256)
<b>Résultats des essais</b>	<b>* Première inflammation effective de l'éprouvette à (secondes)</b>	57	Néant	Néant	Néant
	<b>* Dernière extinction à (secondes)</b>	68	Néant	Néant	Néant
	<b>Chute de gouttes non enflammées à (secondes)</b>	67	62	78	64
	<b>Chute de gouttes enflammées à (secondes)</b>	NON	NON	NON	NON
	<b>Inflammation du coton</b>	NON	NON	NON	NON
	<b>Inflammation du coton à (secondes)</b>	-	-	-	-

Phénomènes observés : *Émission de fumée grise*

\* Seules sont prises en compte les inflammations effectives supérieures à 3 secondes, plusieurs inflammations et extinctions ont pu être

## 4 OBSERVATIONS CONCERNANT LES ESSAIS

### Essai au brûleur électrique

Sous l'action du brûleur électrique et de la flamme pilote, le tissu s'échancre sans qu'il ne soit observé d'inflammation.

Au cours des essais, il a été observé la chute de gouttes non enflammées.

### Essai de persistance de flamme

Au cours des essais de propagation de flamme, il n'a pas été constaté de persistance de flamme supérieure à 2 secondes.

Il n'y a pas de chutes de gouttes enflammées.

### Essai pour matériaux thermofusibles

Au cours des essais pour matériaux fusibles, il n'y a pas inflammation de la ouate de cellulose.

Fait à Paris, le 16/03/2020

Pour le Directeur,  
le chef du pôle mesures physiques et sciences de  
l'incendie



Jean-Pierre ORAZY



Le responsable technique



Jennifer CHERON