

Dimout DIMOUT

Numero di articolo 38182, KMAT 61000200




Descrizione del prodotto

Le tende oscuranti sono tessuti che riducono il 40% di trasmissione della luce ad appena l'1%. Il grado di oscuramento è del 99%, a seconda del colore. I tessuti Dimout sono costituiti da un doppio raso con una trama nera. Questi due componenti creano un tessuto molto denso e morbido che non lascia trasparire quasi nulla della luce e ha eccellenti proprietà acustiche. Il Dimout è il classico tra i tessuti oscuranti. Il morbido drappeggio, le buone proprietà acustiche, gli ampi certificati che ne attestano il ritardo di fiamma e il certificato Oeko Tex fanno di questo tessuto oscurante una meraviglia funzionale. La sua applicabilità universale è supportata da un'ampia gamma di colori con 60 colori attuali. Offriamo il nostro tessuto classico anche come tessuto da camera in larghezza 300 cm. Se state cercando un tessuto oscurante per il settore Health & Care, vi consigliamo il nostro Dimout con finitura antibatterica e purificante dell'aria. Colori speciali sono disponibili su richiesta. Il Dimout dovrebbe essere utilizzato ovunque si cerchi pace e tranquillità durante il giorno e la notte. Può trattarsi della stanza di un degente in una casa di cura o in un ospedale, di tutti i tipi di camere d'albergo, di scuole e asili nido o persino di

una tenda per cubicoli in un negozio di abbigliamento.

Dettagli tecnici



Larghezza del tessuto	ca. 150 cm
Peso per m²	ca. 260 g/m ²
Composizione	100% Polyester FR
Resistenza al fuoco	IMO 2010 FTP Code Part 7, M 1, C 1, BS 5867 Typ B, EN 13773, DIN 4102 / B1, DIN 4102 / B2, NFPA 701, BS 5867 Typ C L'infiammabilità dipende dalla schiuma utilizzata.
Solidità alla luce	Nota 4-5
Valori luminosi e solari	
Solidità al lavaggio 40°C DIN EN ISO 105-C06	Nota 4-5
Solidità al lavaggio 60°C DIN EN ISO 105-C06	Nota 4-5
Solidità al lavaggio 72°C DIN EN ISO 105-C06	Nota 3
Variazione dimensionale Lavaggio 40°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077	Ordito ca. +/-1%, trama ca. +/-1%
Variazione dimensionale Lavaggio a 60°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077	Ordito ca. +/-2%, trama ca. +/-1%
Variazione dimensionale lavaggio 72°C	
Solidità allo sfregamento DIN EN ISO 105-X12	nota secca 4-5, nota umida 4-5
Coefficiente di assorbimento acustico valutato DIN EN ISO 354/DIN EN ISO 11654	
Assorbimento acustico	Class C
Etichettatura di cura	
Stand	2024-04-27