

L'inflammabilità dipende dalla schiuma utilizzata.

Solidità alla luce

Nota 4

**Solidità al lavaggio 40°C
DIN EN ISO 105-C06**

Nota 5

**Solidità al lavaggio 60°C
DIN EN ISO 105-C06**

Nota 5

**Solidità al lavaggio 72°C
DIN EN ISO 105-C06**

Nota 4

**Variazione dimensionale Lavaggio 40°C
DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077**

Ordito ca. +/-1%, trama ca. +/-1%

**Variazione dimensionale Lavaggio a 60°C
DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077**

Ordito ca. +/-2%, trama ca. +/-1%

Variazione dimensionale lavaggio 72°C

Solidità allo sfregamento DIN EN ISO 105-X12 nota secca 4-5, nota umida 4-5

**Coefficiente di assorbimento acustico valutato
DIN EN ISO 354/DIN EN ISO 11654**

Assorbimento acustico

Class B

Etichettatura di cura



Stand

2024-04-28